



ООО Научно-производственное предприятие «Полихим»
188544, г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.,
тер. Промзона, зд. 502, пом.6
тел. (81369) 7-31-38, 7-31-39, тел./факс (81369) 7-31-36
тел./факс в Санкт-Петербурге (812) 320-18-50, 677-96-57
E-mail: office@polihim.info <http://www.polihim.info>

Паспорт №
на изделие
материал

нормативная документация
упаковка
V, литр

б/н
МАУ-200
Модифицированный Азотсодержащий Уголь
ТУ 0320-001-23363751-2002
мешок
50

Показатели качества	ед. изм.	факт
1. Прочность на истирание	%	85
2. Насыпная плотность сухого угля (влажность не более 2%)	кг/дм ³	0,54
3. Суммарный объем пор по воде	см ³ /г	0,7
4. Адсорбционная активность по йоду	%	92,6
5. Сорбционная емкость по маслу турбинному при концентрации 0,1 мг/л		230
1,0 мг/л		280
6. Сорбционная емкость по СПАВ- лаурилсульфонату (сульфонол 100%) при концентрации 0,1 мг/л		180
1,0 мг/л		305

Дата:

ОТК:

Гарантийный срок хранения в заводской таре в сухом помещении при температуре +5 - +25°C и влажности воздуха не более 60% составляет 5 лет с даты приёмки товара Покупателем. Дата приёмки товара соответствует дате подписания Покупателем товарной накладной.

